



Werkstoffgruppen - Aluminium und Aluminiumlegierungen

Gruppe	
21	Reinaluminium mit ≤ 1 % Verunreinigungen oder Legierungsbestandteilen
22	Nicht aushärtbare Legierungen
23	Aushärtbare Aluminiumlegierungen
24	Aluminium-Silicium-Legierungen mit $\text{Cu} \leq 1$ %
25	Aluminium-Silicium-Kupfer-Legierungen mit $5,0 \% < \text{Si} \leq 14,0 \%$; $1,0 \% < \text{Cu} \leq 5,0 \%$ und $\text{Mg} \leq 0,8 \%$
26	Aluminium-Kupfer-Legierungen mit $2 \% < \text{Cu} \leq 6 \%$

Zusatzwerkstoffe

Gruppe	
FM1	unlegierte Stähle und Feinkornstähle
FM2	hochfeste Stähle
FM3	warmfeste Stähle $\text{Cr} < 3,75\%$
FM4	warmfeste Stähle $3,75 \leq \text{Cr} \leq 12\%$
FM5	nichtrostende und hitzebeständige Stähle
FM6	Nickel und Nickellegierungen